



Pro-Tex ApS
Silkeborgvej 259
8700 Horsens
År 08

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke
specificeret)
Dampdiffusionskoefficient:
NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet:
NPD
Frostfasthed: Moderat miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G,
Muremørtel til udvendig brug
i elementer, der er underlagt
statiske krav

Blandingsforhold: 4,7 % kalk
(Ca(OH)₂);
8,7 % cement,
86,6 % tilslag
(vægtprocent)

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Moderat miljø

Fabriksfremstillet tørmørtel KC 35/65/650 0-4 mm

Åbningstid: 2 time.

Relation mellem blandingsforhold
og styrker:

Mørtlen er produceret i
overensstemmelse med DS
414:2005, Annex D.

Produktionsdato: Se emballagens
stempel.

Blandingsanvisning: Mørtlen
blandes i tvangsblender, og der
tilsættes rent vand, til ønsket
murekonsistens, normalt til ca. 16
vægtprocent. Der blandes i 10-15
minutter, til homogen blanding
opnås.

Virksomhedens produktion af mørtel
er certificeret iht. DS 414 samt
DS/EN 998-2:2004, DS/EN 998-
1:2004, Annex ZA.1.

