



**Pro-Tex ApS**  
**Silkeborgvej 259**  
**8700 Horsens**  
**År 08**

**EN 998-1**

Receptmørtel type GP,  
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: W0 (ikke  
specificeret)  
Dampdiffusionskoefficient:  
NPD  
Vedhæftning: NPD  
Varmeledningsevne/densitet:  
NPD  
Frostfasthed: Moderat miljø

**EN 998-2**

Receptmørtel type G,  
muremørtel til udvendig brug  
i elementer, der er underlagt  
statiske krav

Blandingsforhold: 6,3 % kalk  
(Ca(OH)<sub>2</sub>);  
6,3 % cement,  
87,5 % tilslag  
(vægtprocent)

Klorid-indhold: < 0,1 vægt %  
Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: NPD  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Moderat miljø

**Fabriksfremstillet tørmørtel**  
**KC 50/50/700 0-4 mm**

Åbningstid: 2 time

Relation mellem blandingsforhold og  
styrker:

Mørtlen er produceret i  
overensstemmelse med DS 414:2005,  
Annex D.

Produktionsdato: Se emballagens  
stempel.

Blandingsanvisning: Mørtlen blandes  
i tvangsblender, og der tilsættes rent  
vand til ønsket murekonsistens,  
normalt til ca. 16 vægtprocent. Der  
blandes i 10-15 minutter, til homogen  
blanding opnås.

Virksomhedens produktion af mørtel  
er certificeret iht. DS 414 samt  
DS/EN 998-2:2004, DS/EN 998-  
1:2004, Annex ZA.1.

